



**FICHA TECNICA  
LINEA DECORACION**

**Producto: SATINOL LACA.  
ESMALTE SINTETICO SATINADO**

**Cod. 4.10.020**

Duraval, S.A. • Ctra. Nacional II, Km. 43,7 • 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara)

**Descripción y propiedades:**

Esmalte Sintético Satinado para esmaltar y lacar todo tipo de superficies (madera, hierro, etc.), tanto en interior como exterior.

- Gran rendimiento y cobertura, alta resistencia a golpes y rayados. Colores entremezclados. Muy lavable. Alta resistencia al amarilleo en la oscuridad.

**Características Técnicas y Componentes Básicos:**

- Naturaleza :
- Acabado: Satinado sedoso.
- Color: Carta de colores.
- Rendimiento: 10 – 14 m<sup>2</sup>/ Lt. y mano (según color).
- Densidad:
- Volumen de sólidos:
- Secado Tacto: 1 – 2 horas.
- Secado Duro: 3 – 4 horas.
- Repintado: 24 horas.
- Envases: 375 mls., 750 mls. y 4 lts.
- Etiquetado: Ver Ficha de Seguridad.
- Vehículo: Resina Alquídica/ Resina de Poliuretano.
- Pigmento: Según color.
- Disolvente: White Spirit o Aguarrás y Nafta Aromática.
- Aditivo:
- Brochabilidad: Excelente.
- Nivelación: Muy buena.
- Lavabilidad:
- Dureza: Excelente.

**Preparación y conservación de las superficies:**

**Superficies Nuevas:**

- HIERRO: Desoxidar y desengrasar la superficie con ALBALUX IMPRIMACION ANTICORROSIVA.
- HIERRO GALVANIZADO, ALUMINIO Y ZINC: Limpiar y desengrasar, aplicar Wash Primer.
- MADERA: Aplicar ALBALUX SELLADORA UNIVERSAL y lijar la superficie.

**Superficies Pintadas:**

- Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con aguarrás.



**FICHA TECNICA  
LINEA DECORACION**

**Producto: SATINOL LACA.  
ESMALTE SINTETICO SATINADO**

**Cod. 4.10.020**

Duraval, S.A. • Ctra. Nacional II, Km. 43,7 • 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara)

- Si se encuentra en mal estado, eliminar las zonas levantadas, imprimar y pintar posteriormente como si fuese nueva.

**Conservación:**

- Perfecta en el envase de origen bien cerrado.
- Conservar el producto a temperatura superior a 5°C y no aplicar por debajo de la misma.

**Aplicación:**

- Remover el contenido hasta homogeneizar el producto.
- Aplicar a brocha, rodillo o pistola, diluyendo en caso necesario con DELFIN DILUYENTE PARA SINTETICO.
- Repintar a las 24 horas.
- ADVERTENCIA: Este producto no es adecuado para ser aplicado sobre cemento, máxime si éste está fresco siempre es preciso sellar la superficie al ataque alcalino.



**Servicio de Atención al Cliente**

**949 26 81 12**