

DESCRIPCIÓN

PLASTICO está formulado a base de emulsión Estireno Acrílica desarrolladas con las más novedosas tecnologías y pigmentos para obtener excelente una cubrición.
transpirable, excelente adherencia.

FICHA TECNICA

USOS

Superficies Exterior interior.

COMPOSICIÓN

LIGANTE: dispersión acuosa Estireno Acrilca.

PIGMENTOS: bióxido de titanio tipo rutilo. Pigmentos solidos a la luz, silicatos y carbonatos.

ADITIVOS: dispersantes, humectantes, biocidas, coalescentes antiespumantes, coalescentes.

DILUYENTE: agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACABADO:.....	Mate
DENSIDAD:.....	1.70 ± 0.05 g/ cm ³
BROCHABILIDAD	Buena
LAVABILIDAD: (sobre PVC 200micras). ...	>1000 dobles pasadas
CONTENIDO EN PESO SÓLIDO.....	69% ± 1
SECADO TACTO.....	20- 40 minutos aprox
REPINTADO.....	4-6 horas
RENDIMIENTO TEÓRICO.....	4-6 m ² /L y capa (según soporte)

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Remover bien el contenido del envase hasta conseguir buena homogenización del producto
- Plástico Andaluza SCA se puede aplicar a brocha rodillo o pistola. La temperatura del soporte no debe ser inferior a 5 °C ni superiores a 35 °C, y el soporte ha de estar seco.
- Se debe aplicar, la primera de ellas diluyendo del 20-30% con agua incluso más dilución si la superficie a pintar fuese más porosa
- El secado de la primera mano será efectivo a partir de media hora al tacto, para repintado a partir de 3-5 horas
- Los utensilios deben limpiarse al acabar el uso con agua.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SUPERFICES NUEVAS

Asegurarse que el soporte este limpio y seco
Controlar de que la superficie a pintar sea
Consistente y firme.

En caso de necesidad de uniformar la granulometría del
soporte abra que aplicar un lijado del mismo.

A continuación aplicar plástico SCA como se ha
indicado.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

La estabilidad de producto en envases originales
No abiertos entre 5-30 °C es superior de 3 años
Presentación 15l

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Producto no inflamable.
Ver ficha datos de seguridad de
PLASTICO ANDALUZA SCA

**Departamento
Técnico**